

GRIS FLANELLE 1.25/2.5 (CE : 0/4)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A (granularité type)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f
Etendue e			50		40					10
V.S.S.+U			51		43		100			
V.S.S.			50		40		100			10.00
V.S.I.			0		0		90	95	100	
V.S.I.-U			0		0		90	94		
Valeur Type	0.1	0.1	0.1	0.1	1	76	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 18/03/22 au 27/03/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f
Maximum	0.2	0	0	0	1	79	100	100	100	0.20
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	0	0	1	80	100	100	100	0.17
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	1	68	100	100	100	0.10
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	56	100	100	100	0.03
Minimum	0.0	0	0	0	0	53	100	100	100	0.05
Ecart-type	0.06	0.0	0.1	0.1	0.4	9.3	0.0	0.0	0.0	0.058
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

