

GRIS FLANELLE 5/8 (CE : 2/8)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2	8
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (granularité type)

	d/2		d		D		1.4D	2D	f
	0.063	1	2	4	6.3	8	11.2	16	
Etendue e			15			15			
V.S.S.+U		6	20			100			
V.S.S.		5	15			100			1.50
V.S.I.			0			85	98	100	
V.S.I.-U			0			80	97	100	
Valeur Type	0.1	0.1	0.1	0.1	55	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 18/03/21 au 27/03/23

	0.063	1	2	4	6.3	8	11.2	16	f
Maximum	0.2	0	0	1	81	100	100	100	0.16
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	0	1	78	100	100	100	
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	69	100	100	100	0.12
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	0	0	60	100	100	100	
Minimum	0.1	0	0	0	63	100	100	100	0.08
Ecart-type	0.03	0.0	0.0	0.2	7.0	0.1	0.0	0.0	0.030
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%

