



GRIS FLANELLE 1.25/2.5 (CE : 0/4)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A (granularité type)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f
Etendue e			50		40					10
V.S.S.+U			51		43		100			
V.S.S.			50		40		100			10.00
V.S.I.			0		0		90	95	100	
V.S.I.-U			0		0		90	94		
Valeur Type	0.1	0.1	0.1	0.1	1	76	100	100	100	0.1

Partie informative

Résultats de production

du 13/01/23 au 02/09/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f
Maximum	0.2	0	0	0	0	71	100	100	100	0.17
Xf+1.25xEcart-types										
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	0	64	100	100	100	0.12
Xf-1.25xEcart-types										
Minimum	0.1	0	0	0	0	53	100	100	100	0.09
Ecart-type	0.03	0.0	0.1	0.0	0.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.036
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

